FICHE TECHNIQUE CIMENT-COLLE BLANC MULTIFLEX®

Mortier colle haute performance, conforme aux normes NF P15-431 ; NF P15-433 ; NF EN 196-1 ; NF EN 196-3.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **Ciment-Colle Blanc MULTIFLEX®** est un ciment-colle flexible, en poudre anhydre et de couleur blanche qui, mélangé à de l'eau donne un mortier collant, maniable, pâteux et onctueux.
Le **Ciment-Colle Blanc MULTIFLEX®** adhère parfaitement sur presque tous les supports : parpaings, mortier, plâtre de ciment, béton, briques etc… Il est idéalement indiqué pour la pose de tous types de carreaux.
Du fait de sa couleur blanche éclatante et sa granulométrie très fine, il est parfaitement indiqué pour la pose des sanitaires, staff et pour toutes autres poses de décorations blanches.

MODE D'EMPLOI :

PREPARATION DU SUPPORT

Eliminer toutes traces de graisse, huile, de laitance de ciment, dépoussiérer les supports. Les supports doivent être solides, propres et sains. Les dallages doivent avoir été lissés depuis plus d'un mois, les chapes de ciment depuis plus de 15 jours, et les enduits à base ciment depuis plus de 3 jours. S'il fait très chaud ou qu'il y'a beaucoup de vent, vous devez humidifier les supports quelques heures avant la pose des carreaux.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'emploi : +5°C à +40°C ;

Ne pas appliquer sur les supports chauds ou gelés.

PREPARATION DU PRODUIT

Gâcher un sac de 20 Kg de **Ciment-Colle Blanc MULTIFLEX®** avec 5l d'eau propre, laisser reposer environ 5 minutes.



Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

APPLICATION

1) Pour la pose des carreaux

- Appliquer sur le support avec la spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des carreaux.
- Utilisez le coté lisse de la spatule pour bien recouvrir le support et le coté cranté pour régler l'épaisseur de la colle.
- Procéder au double encollage pour les formats supérieurs à 20x20cm.
- Ne pas étaler de grande surface afin d'éviter de dépasser le temps ouvert.
- Mettre en place les carreaux et exercer une forte pression pour chasser l'air et assurer le bon transfert de colle à l'envers du carreau.

Temps d'ajustement : 20 minutes environ. Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition : une fois les carreaux ajustés, retirez les croisillons et l'excès de colle dans les joints, puis Nettoyez les traces avec une éponge humide.

2) Pour la pose des staffs, sanitaires et autres objets de décorations

Procéder par double encollage en collant une couche de **Ciment-Colle Blanc MULTIFLEX®** sur le support selon la forme de l'objet à poser et une autre couche à l'arrière de l'objet. Ensuite, procéder à la pose en exerçant la pression sur l'objet pour évacuer les poches d'air. Enlever immédiatement le surplus et nettoyer avant séchage.

Destinations	Formats des carreaux	Mode d'encollage	Dents de spatule en mm	Consommation moyenne
Sols et murs intérieurs	Jusqu'à 20x20cm	simple	6x6mm	4 kg /m²
	De 20x20cm à 60x60cm	double	6x6mm	5 kg/m²
			9x9mm	8 kg/m²
Sols et murs extérieurs	Jusqu'à 20x20cm	simple	6x6mm	5 kg/m²
	De 20x20cm à 60x60cm	double	6x6mm	6 kg/m²
			9x9mm	9 kg/m²



Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

JOINTEMENT

Les joints entre les carreaux peuvent être garnis après 24h avec un mortier de jointement à base de ciment ou divers colories poly joints, et doivent être adaptés à la dimension des carreaux. L'ouverture du passage est de 24 à 48h après réalisation des joints.

CONDITIONNEMENT

Ciment colle blanc MULTIFLEX® commercialisé
Unité de vente : **sac de 20kg**
Couleur : **blanc**

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé, et entreposé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Procès-verbal d'essais conforme aux normes, établis par le **LABOGENIE.**

NB : Les indications portées sur cette fiche technique sont données en toute bonne foi et sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.

Document non contractuel.

- **Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.**

Édition du 26/07/2024



Sac Ciment-Colle Blanc MULTIFLEX, 20 kg

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM