# FICHE TECHNIQUE CIMENT-COLLE GRIS MULTIFLEX®

## COLLE CARRELAGE HAUTE PERFORMANCE ULTRA FLEXIBLE

## Description du produit

Le **Ciment- Colle Gris Multiflex®** est un mortier colle haute performance parfaitement adapté à la pose de carreaux de différentes tailles et de diverses porosités.

## Avantages et particularités

- Ultra flexible
- Excellent pouvoir adhérant
- Pose de carreaux de grand format jusqu'à 60X60
- Sol et mur intérieur/extérieur
- Résistant au glissement
- Pose de carreaux de diverses porosités

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Vitesse de prise** | **Excellente** |
| **Glissement vertical** | **Absent** |
| **Temps d'ajustabilité** | **25 min** |
| **Temps avant jointement** | **24 heures** |
| **Délais de mise en circulation** | **24 heures** |
| **Temps ouvert** | **2 heures environ** |
| **Adhérence** | **Sur support à base de ciment** |
| **Nettoyage de l'outil** | **À l'eau** |
| **Couleur** | **Gris** |
| **Conditionnement** | **Sac de 20kg** |
| **Délai de stockage** | **12 mois dans son emballage d'origine** |

## Préparation du support

- Le mur doit être propre.
- Eliminer toute trace de graisse, d'huile, de plâtre ou de trace de laitance.
- Dépoussiérer le support.
- Sur support de ciment extrêmement poreux ou de béton sec, humidifier quelques heures avant la pose.
- En cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher et ajuster les surfaces






Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

## Condition D'utilisation

Température d'emploi : +5°C à +40°C ;

## Limite d'emploi

Ne pas appliquer sur les supports à base de bois, de plâtre, fibre, peinture et métal.

## Mise en œuvre

1- **Préparation du produit**

Mélanger 1 sac de **Ciment-colle Multiflex®** avec 4-5 litres d'eau propre.
Réaliser le mélange manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et visqueuse sans grumeaux.
Laisser reposer la pâte environ 5 minutes avant application.

2- **Application**

- Étaler le mortier colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m². A l'aide de la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas des carreaux de grand format (à partir de 200cm²) procéder au double encollage (respecter les indications précédentes en procédant en plus au garnissage de l'envers du carrelage).
- Mettre en place les carreaux.
- Battre le carreau ou exercer une forte pression pour chasser l'air et assurer le bon transfert de colle.

3- **Renseignement sur le rendement**

| Destinations | Formats des carreaux | Mode d'encollage | Dents de spatule en mm | Consommation moyenne |
|---|---|---|---|---|
| **Sols et murs intérieurs** | Jusqu'à 20x20cm | Simple | 6x6 mm | 4 kg /m² |
| | De 20x20cm à 60x60cm | Double | 6x6 mm | 5 kg/m² |
| | | | 9x9 mm | 8 kg/m² |
| **Sols et murs extérieurs** | Jusqu'à 20x20cm | Simple | 6x6 mm | 5 kg/m² |
| | De 20x20cm à 60x60cm | Double | 6x6 mm | 6 kg/m² |
| | | | 9x9 mm | 9 kg/m² |






**Brand Engineering Services Sarl**
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

## RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

### 1- **Manipulation et stockage**

- Produit non inflammable.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

### 2- **Premiers soins et mesures de protection de la personne**

• **Protection respiratoire** : Ne présentant aucun risque spécifique lors d'inhalation, il convient tout de même de porter un masque filtrant lors de la manipulation du produit non encore préparé.

• **Protection oculaire** : en cas de contact avec l'œil, laver abondamment avec de l'eau propre. Consulter un spécialiste si besoin. Porter des lunettes de protection.

*__Procès-verbal d'essais conforme aux normes,__ établi par le **LABOGENIE**

***NB** : Les indications portées sur cette fiche technique sont données en toute bonne foi et sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*

***Document non contractuel.***

• ***Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.***

**Édition du 26/07/2024**




**Sac CIMENT COLLE GRIS, 20 kg**



**Brand Engineering Services Sarl**
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM