FICHE TECHNIQUE MULTICOAT

ENDUIT DE LISSAGE EN PHASE AQUEUSE POUR INTERIEUR/EXTERIEUR

Avantages et particularités

- Laisse respirer le support
- Très bonne adhérence sur le support
- Bonne résistance
- Parfaitement adapté à l'extérieur et à l'intérieur
- Très facile à appliquer (excellente glisse sous les outils, même après plusieurs passes).
- Émet peu de poussière pendant le ponçage.

Description du produit

Enduit en pâte composé de copolymère acrylique et d'additifs de haute qualité, à additionner avec du ciment et de l'eau avant application.

- Teinte : gris ou blanc selon la couleur du ciment utilisé
- Conditionnement : **5 kg** et **25 kg**

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte
Aspect sur le mur	Enduit lissé
Temps de séchage	2 h environ (dépend du climat)
Redoublage	4 heures
Délai de ponçage	Après séchage
Recouvrement	24 heures minimum
Rendement	1kg/m² (par mm d'épaisseur)
Couleur	Gris/blanc
Adhérence	Sur support à base de ciment
Nettoyage de l'outil	À l'eau
Conditionnement	En seau de 25kg et 5kg
Délai de stockage	12 mois dans son emballage d'origine fermé et au sec



Brand Engineering Services Sarl
situé face Collège le Nil, Logbessou Douala.
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

Préparation du support

• Le subjectile doit être propre, dur, bien adhérent, absorbant, sain, sec et exempt de gras.
• Les subjectiles fragilisés doivent être impérativement consolidés avec un fixateur ou durcisseur pour faciliter la bonne adhérence.
• Les anciens subjectiles mal adhérents doivent être impérativement traités préalablement.
• Les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant.
• Assainir le mur avec un algicide fongicide (même si le support ne présente pas de moisissure/algue visible)...

Mise en œuvre

- Préparation de l'enduit

Verser le **MULTICOAT®** dans un seau et ajouter du ciment dans les proportions de **25 kg de MULTICOAT® pour 40 kg de ciment** et ajouter entre 3 à 5 litres d'eau selon que vous soyez en rebouchage ou en finition. Mélangez ensuite à l'aide d'un malaxeur mécanique ou électrique lent jusqu'à obtention d'une pate homogène et sans grumeaux.

- Application

• Petits rebouchages localisés sur les défauts grossiers du mur
• Première couche pour dégrossir (5 mm max)
• Deuxième couche pour lisser
• Ponçage avec le papier de verre n°120.
• Appliquer dans les conditions de température et d'humidité ambiante favorables (ne pas appliquer sur supports trop chauds ou s'il menace de pleuvoir. La température doit être comprise entre +8°C et +35°C).

- Outils





Brand Engineering Services Sarl
situé face Collège le Nil, Logbessou Douala.
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

Recommandations Sécurité Et Hygiène

- Manipulation et stockage

- Doit toujours être mélangé avec du ciment
- Ne rend pas le support imperméable.
- Doit toujours être recouvert.
- Produit non inflammable
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Non soumis à étiquetage

NB *: Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de consulter nos spécialistes. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*

Document non contractuel.
****Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.***

Édition du 26/07/2024



Seau MULTICOAT, 25 kg

Brand Engineering Services Sarl
situé face Collège le Nil, Logbessou Douala.
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM