BES
Brand Engineering Services

We improve the brands

FICHE TECHNIQUE MULTIPRIM®

IMPRESSION ACRYLIQUE POLYVALENTE SEMI-OPAQUE

I - Description du produit

MULTIPRIM® est une peinture d'impression acrylique en phase aqueuse, semi-opaque et polyvalente qui régule l'absorption et permet une meilleure adhérence de la peinture sur le support.

II - Avantages et particularités

- Laisse respirer le support
- Très facile à appliquer
- Excellent pouvoir adhérant
- Régule l'absorption de la peinture par le support
- Tout support usuel en bâtimet en intérieur et extérieur
- Bonne vitesse de séchage
- Sans odeur
- Renforce les propriétés anti humidités du **Ciment d'Étanchéité Multiflex®**

III - Caractéristiques techniques

Rendement	**10 m² à 12 m² /kg selon le support**
Temps de séchage	**1 heure**
Recouvrement	**12 heures**
Aspect en pot	**Fluide**
Aspect du film sec	**Mat**
Adhérence	**Tous les supports du bâtiment**
Nettoyage de l'outil	**À l'eau**
Couleur	**Blanc**
Conditionnement	**25kg, 5kg**
Délai de stockage	**24 mois dans son emballage d'origine fermé**



Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

IV - Préparation du support

- Le support doit être propre.
- Eliminer toute trace de graisse, d'huile, et de laitance.
- Dépoussiérer le support.
- Enlever toutes les anciennes peintures qui s'écaillent
- Assainir le support avec un algicide fongicide

V - Mise en œuvre

1- Utilisation comme sous couche

MULTIPRIM® est prêt à l'emploi et s'applique au pinceau ou au rouleau en 01 couche avant l'application de la peinture de finition.

2 - Utilisation comme additif anti-humidité pour le ciment d'étanchéité

En cas d'utilisation comme additif anti-humidité, mélanger le **MULTIPRIM®** avec le **Ciment d'Étanchéite Multiflex®** à raison de **1 sac de Ciment d'Étanchéité** pour **5 kg de MULTIPRIM®** selon la consistance souhaitée. Ensuite, appliquer en 02 couche à l'aide d'une brosse à chaux et d'un couteau à enduire (consulter la fiche technique du **Ciment d'Étanchéite Multiflex®** pour plus d'information sur l'application du produit).

VI - Conseils d'utilisation :

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou en plein soleil.



VII - RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Non soumis à l'étiquetage. Produit en phase aqueuse.

***NB** : Les indications portées sur cette fiche technique sont données en toute bonne foi et sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*



Document non contractuel.

- ***Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.***

Édition du : 26/07/24

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM