FICHE TECHNIQUE COLLE A BOIS MULTIFLEX

La colle à bois Multiflex est une colle vinylique à prise excellente.

PARTICULARITÉS ET AVANTAGES

- Prise initiale très bonne
- Résistance finale très élevée
- Pressage à froid ou à chaud
- Excellente tenue au vieillissement

COMPOSITION

La colle à bois Multiflex est à base d'acétate polyvinylique en solution aqueuse et des adjuvants.

CARACTERISTIQUES

- Couleur : **blanche**
- Consistance : **visqueuse**
- Densité : **environ 1.3**
- Rendement : **dépend de l'absorption du support. 1,5 à 2,0 kg / m² sur surface lisses. Jusqu'à 3kg / m² sur surfaces irrégulières.**
- Temps ouvert : **maximum 15 min**

Temps de prise : **résistance finale après 24h**

CONSEILS PRATIQUE

- Dans le cas où deux éléments qui s'emboitent, déposer la colle sur la partie creuse.
- Eviter tout contact avec le métal (risque de rouille)
- Pour les bois durs, encoller les deux surfaces et doubler le temps de serrage.
- Pour les températures très faibles (inférieur à 15° C) serrer plus longtemps.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures supérieures à 35° C.



Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM